DOI: 10.13652/j.issn.1003-5788.2017.03.008

# 羧甲基化改性纳米甘薯渣纤维素的表征

Characterization of Carboxymethyl Modified Cellulose Nanocrystal from Sweet Potato Residue

马小涵	刘	雄	郭	婷	赵	丹	田俊青	赵天天
MA Xiao-han	LIUZ	Xiong	GUO	Ting	ZHAO	) Dan	TIAN Jun-qin	ng ZHAO Tian-tian
		(西南大学食品科学学院,重庆					400715)	

(College of Food Science, Southwest University, Chongqing 400715, China)

摘要:以甘薯渣为原料,利用超声辅助酸法从薯渣中提取纳 米纤维素,用羧甲基化对纳米纤维素进行亲水性改性,并对 其理化性质进行表征。结果表明,羧甲基纳米纤维素仍为典 型的球形粒子,粒径集中分布在 30~50 nm,与原纳米纤维 素相比,表面结构更加疏松,化学反应活性增强;改性纳米纤 维素的晶型结构发生了变化,结晶度明显降低,结晶指数由 原来的 73.27%下降到 52.83%,但其热稳定性提高;改性纳 米纤维素的实测纯度>99.5%,黏度<25 mPa·s,是一种高 纯度极低黏度的纳米级羧甲基纤维素,可用做食品级添 加剂。

关键词:纳米纤维素; 羧甲基改性; 表征

**Abstract:** With sweet potato residue as raw material, cellulose nanocrystals (CNCs) were achieved through ultrasonic-assisted acid method. Carboxymethyl cellulose nanocrystals (N-CMCs) were produced by carboxymethylation of CNCs. Transmission electron microscopy (TEM) showed that the N-CMCs were still typical spherical nano particles and slightly larger with a uniform diameter ranging from 30 nm to 50 nm. They were more loosely packed than the CNCs and had a porous surface structure. The crystallinity index of the N-CMCs (52.83%) was lower than that of CNCs (73.27%), whereas the thermal stability of the former was higher. N-CMCs could be used as an excellent food additive, with low viscosity less than 25 mPa  $\cdot$  s, high purity more than 99.5% and nano-sized scale. **Keywords:** cellulose nanocrystals; carboxymethylation; characterization

纳米纤维素具有尺寸小、高结晶度、高纯度、高强度等特

- 基金项目: 重 庆 市 科 委 民 生 专 项 一 般 项 目 ( 编 号: cstc2015shmszx0367)
- 作者简介:马小涵,女,西南大学在读硕士研究生。 通信作者:刘雄(1970一),男,西南大学教授,博士。 E-mail;liuxiong848@hotmail.com

收稿日期:2016—12—29

性<sup>[1]</sup>,加之具有轻质性、生物相容性及可降解性,其在造纸、 建筑、汽车、食品、电子产品、医学等领域具有很好的应用前 景<sup>[2-3]</sup>。然而,纳米纤维素较高的比表面积和众多的表面活 性羟基,使其在干燥过程中,颗粒间极易通过氢键作用和范 德华力发生团聚,而且随着温度升高,不可逆团聚程度也逐 渐增大<sup>[4]</sup>,并且采用物理方法很难将团聚后的纳米纤维素再 次分散,极大地限制了其应用。对纳米纤维素进行适当地修 饰来提高其再分散性,成为近年来该领域研究的热点之一。

目前,对纳米纤维素改性的方法主要有两种:① 物理改 性,也是非共价键的表面吸附改性,即在纳米纤维素表面吸 附聚电解质或表面活性剂[5-7];②化学改性,包括小分子的 化学修饰(如酯化<sup>[8-10]</sup>、氧化<sup>[11-13]</sup>、醚化、硅烷化<sup>[14]</sup>等)和接 枝共聚。纳米纤维素可以通过适当的改性方法在其表面引 入稳定的正或负电荷,使纳米纤维素在溶剂中的分散性提 高。同时,在纳米纤维素表面结合非极性或者疏水性的物 质,也可降低纳米纤维素表面自由能,提高纳米纤维素在复 合材料中的界面相容性。目前,关于纳米纤维素的化学改性 方面的研究多集中在疏水性改性,而亲水性改性报道较少。 Eyholzer 等<sup>[15]</sup> 通过羧甲基反应结合机械处理,获得了轻微改 性的羧甲基纳米微纤丝,羧甲基修饰后减少了纤维素微纤丝 在干燥过程中由于氢键闭锁而发生的角质化作用,使其在水 中再分散性良好,但结晶度有所降低。本试验拟以甘薯渣为 原料,利用超声辅助酸法从薯渣中提取纳米纤维素,用羧甲 基化对纳米纤维素进行亲水性改性,提高纳米纤维素的再分 散性,并对其理化性质进行表征,旨在为今后羧甲基改性纳 米薯渣纤维素的研究和应用提供重要理论依据。

# 1 材料与方法

- 1.1 材料与仪器
- 1.1.1 材料与试剂

甘薯渣:光友薯业有限公司;

α-淀粉酶:生物试剂,北京奥博星生物技术有限责任

公司;

溴化钾:光谱纯,天津市丰越化学品有限公司;

冰醋酸、氢氧化钠、浓硫酸、盐酸、一氯乙酸、过氧化氢、 碘化钾、碘单质、硫酸铜异丙醇、无水乙醇、甲醇:分析纯,重 庆川东化工(集团)有限公司。

1.1.2 仪器与设备

喷雾干燥机:YC-015 实验型,上海雅程仪器设备有限 公司;

透射电子显微镜:TEM 2100型,日本电子株式会社;

X-射线粉末衍射仪:XRD-7000型,日本岛津公司;

傅里叶变换红外光谱仪:Nicolet 6700 型,美国 Nicolet 公司;

差示扫描量热仪:DSC 4000 型,美国 PE 公司; 热重分析仪:Q50TGA 型,美国 TA 仪器公司; 黏度计:NDJ-5S 型,上海精密科学仪器有限公司。

1.2 方法

1.2.1 纳米纤维素的制备 将甘薯渣原料水洗除去可溶性 物质和杂质,并放于恒温鼓风干燥箱中,80 ℃干燥 8 h,超微 粉碎并过 180 目筛。取 5.00 g 超微粉碎薯渣,按 1 : 6 (g/mL) 的比例加蒸馏水煮沸 3 min,使淀粉充分糊化,降 温至 60 ℃,加入 10 倍原料质量 1.5%的  $\alpha$ -淀粉酶液,105 W、 45 ℃超声处理 45 min;100 ℃加热灭酶 5 min,4 500 r/min 离心 10 min,弃去上清液,按料液比 1 : 10 (g/mL) 加入 7% 的 NaOH 溶液,70 ℃碱解 90 min;6 000 r/min 离心洗涤 15 min,按料液比为 1 : 10 (g/mL) 加入 20% 的双氧水,于 70 ℃漂白 60 min,6 000 r/min 离心洗涤 15 min 后得到提纯 薯渣纤维素。再利用超声波辅助酸法,将所得薯渣纤维素, 按 1 : 10 (g/mL) 的比例加入 65%硫酸,120 W、55 ℃条件 下超声酸解 120 min,均质,得到稳定的甘薯渣纳米纤维素悬 浮液,并对其进行喷雾干燥,保存备用<sup>[16]</sup>。

1.2.2 纳米纤维素的羧甲基化改性 向装有搅拌装置和冷凝装置的三口烧瓶中加入 1.00 g 甘薯渣纳米纤维素晶体和 45 mL 异丙醇,充分搅拌并置于恒温水浴锅中,25 ℃下逐滴 加入 50% NaOH 溶液 2 mL,搅拌 60 min,完成碱化过程;然 后向碱化纤维素中缓慢加入一定量的一氯乙酸(溶于 15 mL 异丙醇),50 ℃下水浴反应 50 min,完成醚化 I 段;再向反应 体系中逐滴加入 50% 的 NaOH 溶液 1 mL,60 ℃下反应 90 min,完成醚化 II 段。反应结束后,将反应所得产物过滤, 悬浮于 80%甲醇溶液中,用 90%醋酸溶液调节 pH 至 7.5~ 9.0,再分别用 70%乙醇和甲醇充分洗涤,真空低温烘干,即 可得到羧甲基纳米纤维素(N-CMC)<sup>[17-19]</sup>。

1.2.3 鉴定试验 按 GB 1886.232-2016 执行。

1.2.4 红外光谱分析(FT-IR) 取适量干燥样品与光谱级 溴化钾(1/100)共同研磨压片,扫描范围 400~4 000 cm<sup>-1</sup>, 扫描间隔 2 cm<sup>-1</sup>,每个样品累计扫描 32 次。

1.2.5 微观结构观察 取适量改性前后的纳米纤维素悬浮液,稀释至合适浓度并进行超声处理(100 W 2 min),取少量 悬浮液滴于铜网上,晾干,通过透射电子显微镜,观察改性前 后纳米纤维素微观形貌的变化。 1.2.6 结晶结构分析 将适量的样品粉末置于 X-射线衍射 槽内,通过 Cu 靶辐射源,在工作电压 40 kV,电流 30 mA 的 条件下进行测定。控制扫描速度 3°/min,扫描范围 5°~50°, 扫描步宽 0.02°。结晶度的计算采用分峰法中的 Scherrer 公 式进行计算。

1.2.7 热稳定性分析

(1) 差式扫描量热分析(DSC):称取样品 4~6 mg,于铝 质坩埚中压紧,以空铝盒为参比,升温速率为 10 ℃/min,升 温范围 30~400 ℃,在 №氛围中进行测定。

(2) 热重分析(TGA):N₂氛围,样品重量 5~11 mg,升 温范围 30~800 ℃,升温速率 10 ℃/min。

# 2 结果与分析

### 2.1 定性鉴定

外观:所制羧甲基纳米纤维素钠呈淡黄色粉末。产物样 品按照 GB 1904—2005《食品添加剂 羧甲基纤维素钠》中的 方法鉴定,呈现如下状态:产物溶液滴加 2~3 滴碘化钾碘水 溶液最终不出现蓝色;产物溶液滴加 10 mL 硫酸铜溶液产生 绒毛状淡蓝色沉淀;盐酸溶液浸润铂丝蘸取产物溶液在无色 火焰中燃烧呈鲜黄色,因此确认试验产物为羧甲基纤维素。

#### 2.2 红外光谱分析

从图 1 中 CNC 的红外图谱可以看出,纤维素的特征峰 几乎都存在,在 3 200~3 600 cm<sup>-1</sup>处有强的宽吸收峰,为 一OH 的伸缩振动峰,证明甘薯渣纤维素中存在缔合状态的 氢键,在 2 840~3 000 cm<sup>-1</sup>处有一CH<sub>2</sub>的伸缩振动峰,在 1 450 cm<sup>-1</sup> 左右处有一CH<sub>2</sub>的弯曲振动,在 1 000~ 1 200 cm<sup>-1</sup> 处呈现宽而复杂的吸收带,为醚键一C一O一C一 的伸缩振动,在 800~1 000 cm<sup>-1</sup>处存在一C一H一的摇摆振 动吸收峰,且在 1 640 cm<sup>-1</sup>处出现水蒸气吸收峰,图中杂峰 较少,说明薯渣纤维素纯度较高。羧甲基化后,N-CMC 红外 图中 3 413.8 cm<sup>-1</sup>处一OH 伸缩振动峰强较原纤维素明显减 弱,峰宽变窄,表明氢键作用减弱,证明羟基参与了亲核取代 反应; 2 913.3 cm<sup>-1</sup> 处一CH<sub>2</sub>的伸缩振动峰减弱, 1 605.7 cm<sup>-1</sup>处出现了典型的 COO—的羰基非对称伸缩振 动峰,1 424.6 cm<sup>-1</sup>出现了典型的 COO—的羰基对称伸缩振 动峰,1 424.6 cm<sup>-1</sup>出现了典型的 COO—的羰基对称伸缩振



图 1 纳米纤维素和羧甲基纳米纤维素的红外光谱图 Figure 1 FT-IR spectra of CNC and N-CMC samples

38

结构发生了变化,纤维素分子成功接上了羧甲基基团。

#### 2.3 微观形貌观察

由图 2(a)可知,CNC 呈现典型的球形,粒径集中分布在 20~40 nm。CNC 的尺寸较小且比表面积较大,同时颗粒表 面含有较多的活性羟基基团,因此颗粒间会存在较强的氢键 作用,使得 CNC 粒子间极易发生团聚现象。即使是分散均 匀的悬浮溶液,溶剂挥发的过程中,铜网上仍然会有部分颗 粒出现团聚现象,所以从图 2(a)中可以观察到 CNC 颗粒有 部分堆叠和粘连<sup>[20]</sup>。由图 2(b)可知,改性得到的羧甲基纳 米纤维素颗粒并没有发生明显改变,仍然呈现具有结晶结构 的球形,颗粒粒径略有增大,主要分布在 30~50 nm。羧甲 基基团的引入,不仅使得纳米纤维素颗粒表面变得蓬松,颗 粒堆叠粘连现象减弱,粒子堆砌松散;同时,纳米纤维素颗粒 之间的吸附作用因羧基之间的静电斥力而大为减弱,因而改 性得到的 N-CMC 再分散性得到了显著改善。同时,由于反 应过程中,CNC 表面致密的结晶结构可能被破坏,内表面的 活性增强,所以改性得到的 N-CMC 的结构明显疏松<sup>[21]</sup>。









图 2 纳米纤维素与羧甲基纳米纤维素的透射电镜图 Figure 2 TEM micrographs of CNC and N-CMC samples

#### 2.4 结晶结构分析

由图 3 可知,CNC 在 14.56°,16.52°,22.66°处有明显的 强结晶信号峰,分别对应于纤维素晶体的(110)、(110)和 (020)晶面,且在非晶区 34.14°处存在一小的弥散峰,对应于 纤维素晶体的(004)晶面,这都是纤维素 I 型结构的典型信 号峰<sup>[22]</sup>。N-CMC 的衍射图谱中,纤维素 I 型结构的衍射峰 基本消失,而在 2 $\theta$ =21°处存在一个较大的弥散峰,与 CNC 衍射图谱相比峰强明显下降,峰形明显展宽,说明羧甲基化 后,纤维素的结晶度下降,晶型更不完善,但晶区并没有完全 破坏,同时 N-CMC 在 2 $\theta$ =31.70°和 45.46°处出现了 2 个强 的羧甲基纤维素的衍射峰,说明在 CNC 分子上的羟基被醚 化形成羧甲基的过程中,纤维素内部分子进行重排,晶体的 结构发生了变化。

X-射线研究表明,纤维素是由结晶区和无定形区连接形成的两相体系。纤维素的结晶度是指结晶区占纤维素整体

的百分率。由于在纤维素的结晶体和在纤维素晶体基本单 元之间仍然存在一些无定形的成分,所以纳米甘薯渣纤维素 的结晶度达不到 100%。通过 Scherrer 公式<sup>[23]</sup>计算得出 CNC和 N-CMC 的相对结晶指数分别为 73.27%,52.83%。 经羧甲基化后,纤维素的结晶指数有所下降,这是由于一方 面碱化、醚化反应破坏了纤维素晶体的结晶区,且取代度高, 纤维素的反应程度越高,反应试剂对纤维素晶体的破坏越 大,结晶度越低;另一方面羧甲基的位阻效应使纤维素的规 则度降低,可及区增加,产生更多的非晶区,也使得纤维素的 结晶指数下降。



图 3 纳米纤维素和羧甲基纳米纤维素的 X-射线衍射图 Figure 3 X-ray diffraction patterns of CNC and N-CMC samples

#### 2.5 热稳定性分析

2.5.1 DSC 分析 CNC 改性前后均具有较高的结晶度,因 此在玻璃化转变之前 CNC 和 N-CMC 就已经发生降解。由 图 4 可知,升温过程中 CNC 和 N-CMC 呈现类似的趋势,在 100 ℃以下均出现一个吸收峰,推断为纤维素表面水分的自 由蒸发所致。CNC 在 185 ℃左右出现一个吸热峰,对应于 CNC 样品的晶区熔融,在 255 ℃左右出现一个放热峰,对应 于 CNC 样品的曼热炭化,相应地 N-CMC 在 220 ℃和 270 ℃ 左右分别出现一个吸热峰和一个放热峰,对应于羧甲基纳米 纤维素的熔融与分解。羧甲基纤维素在 240~340 ℃时会发 生降解反应,该温度范围内羧甲基纤维素的糖苷键发生断 裂,脱去了羰基和羧基,生成了低相对分子质量的可挥发性 化合物。羧甲基化后,纳米纤维素的熔融与分解峰后移,可 见,羧甲基改性提高了 CNC 的热稳定性。



图 4 纳米纤维素和羧甲基纳米纤维素的差式扫描量热图 Figure 4 DSC curves of CNC and N-CMC samples 2.5.2 热重分析 图 5、6 为纳米纤维素改性前后的 TG 曲 线和 DTG 曲线,该曲线反映的是样品在升温过程中的失重 速率变化状况。纤维素在惰性气氛中进行热降解,一部分是 黏滞的油以及碳化合物,另一部分分解形成各种较小的气体 或可挥发物质。CNC 和 N-CMC 的第一次失重发生在 80 ℃ 附近,失重量分别为 6.21% 和 8.03%,这主要由结晶水的蒸 发引起,与上述 DSC 分析结果一致。在之后在 TG 和 DTG 曲线中,两者的失重发生了明显的不同,CNC 出现了两段不 相同的热分解过程,分别为190~560℃和560~750℃。 CNC 样品在一个宽的温度范围显示了 2 次热分解,可能是在 CNC 上残留的硫酸催化降解 CNC,从而降低了 CNC 的分解 温度,同时残留的硫酸根也会增加分解后的残余灰烬量,这 是硫酸水解制备球状纤维素纳米晶体典型的热分解行 为<sup>[22]</sup>。CNC从190℃开始快速失重,在190~560℃时,失 重最大且速度最快,失重率达到 47.18%,为主要裂解温度范 围。同时由 DTG 曲线可知, CNC 的最快失重率点为330 ℃, 加热到 750 ℃时几乎失重完全,累计失重约 75.18%,仍有 24.82%的残存量。

N-CMC 则分别在 200~550 ℃和 550~750 ℃两段温度 范围内发生缓慢降解。TG 曲线(图 5)显示其在 200 °C 出 现软化点,开始迅速降解,这是化学修饰后纤维素晶须的热 失重特征<sup>[24-25]</sup>,这时产生的失重以挥发性气体为主。在 200~550 ℃时,N-CMC 失重 24.26%,加热到 750 ℃以后,温 度继续升高,残留的 N-CMC 试样则以残渣炭的形式存在,失 重变得缓慢。在 750 ℃还有 57.88%的存量,较 CNC 提高了 33.06%。结合 DSC 曲线,CNC 在 185 ℃以下稳定,N-CMC 是边熔融边分解,在 200 ℃以下稳定。



图 5 纳米纤维素与羧甲基纳米纤维素的 TG 曲线图 Figure 5 TG curves of CNC and N-CMC samples



图 6 纳米纤维素与羧甲基纳米纤维素的 DTG 曲线图 Figure 6 DTG curves of CNC and N-CMC samples N-CMC 的初始失重温度较 CNC 约增加 10 ℃,其失重 曲线平缓,热分解过程缓慢,失重率低,残存量高,这些都表 明 N-CMC 的热稳定性得到提高,与 DSC 的分析结果相一 致,可能是羧甲基化后 CNC 的晶型发生改变引起的,X-衍射 分析也充分证实了这一点。纤维素 I型结构为平行链结构, 强度高但稳定性低,丝光化处理后,链的折叠、堆砌方式及极 性都会发生不同程度的改变,进而导致纤维素分子链的构象 发生不可逆的转变,同时纤维素分子内的重排、取代官能团 的位阻效应也会影响晶体结构的稳定性,这些都会改变纤维 素晶体的热稳定性,有关羧甲基改性后纤维素晶体热稳定性 提高的具体原因还有待进一步研究。

#### 2.6 黏度与纯度测定

经测定不同取代度(DS为0.544~1.343) 羧甲基纳米纤 维素(2%水溶液)的黏度为6.77~18.02 mPa·s。随着DS 的增大,N-CMC 黏度缓慢增大,但均小于低黏度羧甲基纤维 素的黏度标准(25 mPa·s)。羧甲基纤维素的黏度主要取决 于纤维素链形成构架的平均聚合度,黏度和平均聚合度存在 近似直线的关系。由于经硫酸水解的纤维素平均聚合度急 剧下降,因而由CNC制备的N-CMC 黏度很低。另外, N-CMC粒子处于纳米尺寸范围,其水溶液中有效电荷密度 低,静电斥力减弱,分子链卷曲,溶液黏度降低。取代度增 大,虽然可以增大羧甲基纤维素的平均分子量,但对溶液黏 度影响不大。

食品添加剂要求羧甲基纤维素的纯度>99.5%,本试验 制备羧甲基纳米纤维素的纯度测定值为(99.67±0.18)%,达 到食品级羧甲基纤维素的使用要求。综上表明,试验所得产 品为纯度高黏度极低的羧甲基纤维素钠。

# 3 结论

本试验采用红外分析、透射电镜、X-射线衍射、差式扫描 量热分析、热重分析等方法,来研究羧甲基纳米纤维素的结 构和性质,以探讨羧甲基改性对纳米纤维素的微观形貌、结 晶结构、热稳定性等方面的影响,并对羧甲基纳米纤维素的 关键性质指标纯度和黏度进行了测定,以期为羧甲基纳米纤 维素的实际应用提供理论指导。经过以上分析,可得出如下 结论:

(1)定性试验和红外光谱分析表明:羧甲基基团成功地 取代了纳米纤维素表面的部分羟基,达到了对纳米纤维素进 行羧甲基化修饰的目的。

(2) TEM 和 XRD 表征显示: 羧甲基修饰对纳米纤维素 的晶体结构没有产生显著影响, 羧甲基修饰后的纳米纤维素 仍然呈现典型的球形粒子, 粒径略有增大, 集中分布在 30~ 50 nm, 羧甲基纳米纤维素的表面结构更加疏松, 反应活性增 加; 但改性修饰使纳米纤维素的晶型结构发生了变化, 结晶 度明显降低, 结晶指数由 73.27%降到了 52.83%。

(3) 热稳定性分析表明: 幾甲基修饰后纳米纤维素的热稳定性提高,可能是晶型结构发生改变所致,具体原因还有待进一步研究。

(4) 黏度与纯度分析证明:试验所得产品为纯度高黏度 极低的纳米级羧甲基纤维素,可用做食品级添加剂。

本试验仅是对羧甲基纳米纤维素理化性质做了初步探 讨,还有很多方面有待进一步深入研究,如羧甲基纳米纤维 素的干燥工艺对其结构和性质也有重要的影响;如何经济高 效地得到粉末状羧甲基纳米纤维素,使之实现产业化等。

## 参考文献

- [1] PAAKKO M, ANKERFORS M, KOSONEN H, et al. Enzymatic hydrolysis combined with mechanical shearing and highpressure homogenization for nanoscale cellulose fibrils and strong gels[J]. Biomacromolecules, 2007, 8(6): 1 934-1 941.
- [2] 董凤霞, 刘文, 刘红峰. 纳米纤维素的制备及应用[J]. 中国造 纸, 2012(6): 68-73.
- [3] 甄文娟, 单志华. 纳米纤维素在绿色复合材料中的应用研究[J]. 现代化工, 2008, 28(6): 85-88.
- [4] AHOLA S, MYLLYTIE P, BSTERBERG M, et al. Effect of polymer adsorption on cellulose nanofibril water binding capacity and aggregation[J]. Bioresources, 2008, 3(4): 1 315-1 328.
- [5] HEUX L, CHAUVE G, BONINI C. Nonflocculating and chiralnematic self-ordering of cellulose microcrystals Suspensions in nonpolar Solvents[J]. Langmuir, 2000, 16(21): 8 210-8 212.
- [6] BONDESON D, OKSMAN K. Dispersion and characteristics of surfactant modified cellulose whisker nanocomposites [ J ]. Compos Interface, 2007, 14(7/9): 617-630.
- [7] KIM J, MOMTERO G, HABIBI Y, et al. Dispersion of cellulose crystallites by nonionic surfactants in a hydrophobic polymer matrix[J]. Polym Eng Sci, 2009, 49(10): 2 054-2 061.
- [8] ROMAN M, WINTER W T. Cellulose nanocrystals for thermo plastic reinforcement: effect of filler surface chemistry on composite properties [J]. ACS Symposium Series-Cellulose Nanocomposites, 2006, 938; 99-113.
- [9] 王能,丁恩勇,程铭时.纳米纤维素表面改性研究[J] 高分子学报,2006,1(8):982-987.
- [10] BERLLOZ S, MOLINA-BOISSEAU S, NISHIYAMA Y, et al. Gas-Phase Surface Esterification of Cellulose Microfibrils andWhiskers[J]. Biomacromolecules, 2009, 10(8): 2 144-2 151.
- [11] DE NOOY A E J, BESEMER A C, VAN BEKKUM H. Highly selective tempo mediated oxidation of primary alcohol groups in polysaccharides [J]. Recl TraV Chim Pays-Bas, 1994, 113(3): 165-166.
- [12] ARAKI J, WADA M, KUGA S. Stabilization of a cellulose microcrystal suspension by poly (ethylene glycol) grafting [J]. Langmuir, 2001, 17(1): 21-27.
- [13] HABIBI Y, CHANZY H, VIGNON M R. TEMPO-mediated surface oxidation of cellulose whiskers[J]. Cellulose, 2006, 13 (6): 679-687.
- [14] GOUSSE C, CHANZY H, EXCOFFIER G, et al. Stable suspensions of partially silylated cellulose whiskers dispersed in organic solvents[J]. Polymer, 2002, 43(9): 2 645-2 651.

- [15] EYHOLZER C, BORDEANU N, LOPEZ-SUEVOS F, et al. Preparation and characterization of water-redispersible nanofibrillated cellulose in powder form[J]. Cellulose, 2010, 17(1): 19-30.
- [16] 陆红佳, 文红丽, 刘雄. 超声波辅助酸法制备纳米薯渣纤维素 的工艺研究[J]. 中国粮油学报, 2012, 27(4): 96-100.
- [17] DAPIA S, SANTOS V, PARAJ J C. Carboxymethylcellulose from totally chlorine free-bleached milox pulps[J]. Bioresource Technology, 2003, 89(3): 289-296.
- [18] HEBEISH A A, EI-RAFIE M H, ABDEL-MOHDY F A. et al. Carboxymethyl cellulose for green synthesis and stabilization of silver nanoparticles[J]. Carbohydrate Polymers, 2010, 82(3): 933-941.
- [19] 程亚娇, 郭婷, 李本姣, 等. 改性纳米薯渣纤维素的制备优化及 其形貌表征[J]. 食品与发酵工业, 2016, 42(3): 142-149.
- [20] LU Hong-jia, GUI Yu, ZHENG Long-hui, et al. Morphological, crystalline, thermal and physicochemical properties of cellulose nanocrystals obtained from sweet potato residue [J]. Food Research International, 2013, 50(1): 121-128.
- [21] ERONEN P, OSTERBERG M, JAASKELAINEN A S. Effect of alkaline treatment on cellulose supramolecular structure studied with combined confocal Raman spectroscopy and atomic force microscopy[J]. Cellulose, 2009, 16(2): 167-178.
- [22] WANG Neng, DING En-yong, CHENG Rong-shi. Thermal degradation behaviors of spherical cellulose nanocrystals with sulfate groups[J]. Polylner, 2007, 48(12): 3 486-3 493.
- [23] SESGAL L, CREELY J J, MARTIN A E, et al. An empirical method for estimating the degree of crystallinity of native cellulose u-sing X-ray diffractometer[J]. Textile Research Journal, 1959, 29(10): 786-794.
- [24] VARMA A J, CH AVAN V B. Thermal Properties of oxidized cellulose[J]. Cellulose, 1995, 2(1): 41-49.
- [25] LERDKANEHANAPORN S, DOLLIMORE D, ALEXAND-ER K S. A simultaneous TG-DTA study of the degradation in nitrogen of cellulose to carbon, alone and in the Presence of other pharmaceutical excipients[J]. Thermochim Acta, 1998, 324(1): 25-32.